

Effet Tadelakt



Véritable enduit à la chaux d'effet "Tadelakt"

Conseil pour la mise en œuvre : Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempérie, entre +15°C et +35°C. En Façade, ne pas appliquer par risque de froid ou de pluie dans les jours suivants. Ne pas appliquer sur des supports trop humides. Humidifier légèrement les supports très secs et chauds

L'effet Tadelakt s'applique sur l'enduit à la chaux, ferré. Laisser 24 heures de séchage entre les 2 couches (v. fiche Enduit à la chaux)

1- Bien mélanger l'effet "Tadelakt" dans le seau. Avant l'application, humidifiez le support à l'aide d'un pulvérisateur et de l'eau. (Cela diminue considérablement le risque de reprise, surtout dans le cas de panneaux de grande surface)

2- Appliquer à la taloche inox l'effet tadelakt sur votre support. Enlever le surplus de matière.

3- Attendre quelques instants, jusqu'à ce que l'enduit sur le mur ne soit plus collant au toucher. A ce moment, vous devez ferrer l'effet "Tadelakt" avec votre taloche inox. Prenez soins entre chaque lissage d'essuyer avec une éponge humide votre taloche. Plus le ferrage sera important plus la brillance monte et les effets moirée seront prononcés.

4- Vous pouvez réaliser deux couches d'effet " Tadelakt" si vous souhaitez une finition particulièrement lisse. Passer deux couches d'effet « Tadelakt » Humidifier le support, entre une passe et l'autre. Ne pas utiliser des seaux de lots différents sur un même panneau.

5- Après séchage complet, passer la cire d'abeille à la spatule inox et lustrer.

Description	Pâte à base de chaux douce éteinte, charges, colorants minéraux, adjuvants. Le produit est pur suivant VOB/C DIN 18363 2.4.6 (adjuvants organiques moins de 5%).
Poids volumique	1,65
PH	14
Diluant	eau
Sécurité	produit non inflammable; contient de l'hydroxyde de calcium, irritant pour les yeux et la peau et comportant risque de lésions oculaires graves; dans la manipulation et l'utilisation suivre les instructions marquées sur les emballages.
Conservation	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C
Conditionnement	seaux plastiques de 1 kilo, 5 kilos et 15 kilos
Nuance	Le produit est fourni dans les couleurs du catalogue;
Consommation	en une couche 0,3 kilo/m ²
Supports	L'effet "Tadelakt" s'applique sur un fond d'enduit à la chaux ferré (Pour l'application voir la fiche de l'enduit à la chaux).
Caractéristiques	L'enduit ininflammable et il n'est pas sujet à l'attaque des microorganismes. Arrachement à sec 1,2 daN/cm ²
Environnement	Respectueux de l'environnement C&M développe des produits à teneur en COV (composés organiques volatils) particulièrement faible : 30 grammes/litre

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits, car la qualité d'application et les conditions d'application échappent à notre contrôle. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.